

Fixit 777 Edelpuss Ekstra Hvit



Teknisk datablad august 2016 side 1 av 1

Sammensetning

- Bindemidler: Hvitkalk, hvit sement
- Tilslag: Marmorsand
- Tilsetninger: Vannretensjonsmiddel, luftporebygger, heftforbedrer, hydrofoberingsmiddel

Grunnleggende

Krav i allmenne faglige regler og beskrivelser for mur- og pussarbeider og forskriftsmessige krav må følges, så vel som opplysningene i dette databladet.

Bruksområde

Fixit 777 er en utendørs og innendørs dekkpuss som kan påføres underlag som er bundet med kalk eller sement eller på gipsplater. Underlaget må være rent, tørt og stabilt. Det anbefales å påføre Fixit 475 Grunning for mineralisk dekkpuss (Grundierung für mineralische Deckputze).

Blanding og påføring

Fixit 777 blandes med rent vann. På svakt sugende underlag blandes vannet med ca. 1 liter Fixit 497 Puss- og mørtelemulsjon (Putz- und Mörtelemulsion) pr. sekk Fixit 777, for å oppnå forbedret heft.

Etterbehandling

Ved dårlig vær ta forholdsregler for å beskytte nylig påført grunning (f. eks. tildekk, beskytt mot slagregn).

Spesielle hensyn

Må ikke brukes ved temperaturer lavere enn +5°C (luft og underlag). Gipsplater må først helsparkles eller påføres Fixit 475 Grunning for mineralisk dekkpuss (Grundierung für mineralische Deckputze).

Lagring

6 mnd. ved tørr lagring.

Egenskaper:

Properties:

Forpakning	Type of packaging	Bag - Sekk
Vekt pr. enhet	Quantity pr. unit	30 kg/Bag – 30 kg/sekk
Forbruk	Kornstørrelse - Grain Size :	Ca.kg pr. m2
	1,0 mm	2,0 kg
	1,5 mm	2,4 kg
	2,0 mm	2,7 kg
	3,0 mm	3,8 kg
	5,0 mm	5,5 kg
Slemming	Fin - Fine	2-3 kg

Vanntilsetning	Water addition rate	8 - 9 Liter/Bag-Sekk
Blandetid	Mixing Time	Ca. 90 Minutes

Markedsføres i Norge av:

**Isokalk AS
Drammensveien 211
0281 Oslo, Norway**

E-mail: post@isokalk.no
Telephone: (+47) 915 95 295

Besøk oss på:

Visit us at:

www.isokalk.no